

Високоякостна двустранно залепваща монтажна лента с разпенен полиетилен кополимер

Строеж на лентата			
	Наименование	Цвят	Дебелина (мм)
Покритие	Полиетиленово хартия	бял	около 0,16
Лепило на покритата страна	Чист акрилат		около 0,60
Носител	Полиетиленова няна	черен	
Лепило на непокритата страна	Чист акрилат		
			Обща дебелина: около 0,76

Предимства на продукта

- Отлична първоначална лепливост
- Висока крайна якост на залепване
- Изключителна устойчивост на стареене, на атмосферни влияния, на UV-лъчения, на разтворители и пластификатори
- Успокоява вибрациите
- DuploCOLL 9042 отговаря на спецификациите на автомобилната индустрия за приложение във и върху автомобила

Главни области на приложение

- Монтаж на надписи, емблеми и др. в автомобилната индустрия
- Пригодна за монтаж и върху леко неравни повърхности

Свойства на продукта		Приложение върху	
Първоначално залепване	●●○	Разпенени материали	○○○
Крайна якост	●●●	Каучукови изделия	○○○
Устойчивост на разтегляне	●○○	Лакове	●●●
Залепване върху гладки повърхности	●●●	Стъкло/Керамика	●●○
Залепване върху грапави повърхности	○○○	Дърво	●●○
Устойчивост на стареене	●●●	Пластмаси, високо-енергетични: PVC, PC, ABS, ...	●●●
Атмосфероустойчивост	●●●	Пластмаси, ниско-енергетични: PE, PP, ...	●●○
Устойчивост спрямо химикали	●●●	Метал	●●●
Устойчивост спрямо пластификатори	●●●	Хартия, картон	●●○

●●● Особено добре пригоден


●●○ Пригоден

●○○ Условно пригоден

○○○ Непригоден

Високоякоствна двустранно залепваща монтажна лента с разпенен полиетилен кополимер

Специфични технически данни*	
Температурен диапазон	-40 °C до + 125 °C (временно до +150 °C)
Приложение	
Препоръчителна температура за приложение	От 18 °C до 35 °C
Съхранение	
Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха / 50 - 70% /	
Срок на съхранение една година след доставката 12 месеца	
Технически данни	
Якост на разрязване (приплъзване)	върху стомана по DIN EN 1943, издание 1996, при 23°C+/- 2°C 40 N/625 mm ²
Якост на отбелване	върху стомана по DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C+/- 2°C 22 N/25 mm
Доставни форми	
Конфекционирание	Ролки Бобини по заявка
Ширина (mm)	>5 >9
Дължина (m)	50 100
Максимална ширина 1260 (mm)	По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и формати
Предлагат се уреди и за машинно нанасяне на лентите	



За повече информация www.lohmann-tapes.com

Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности. Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности. Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче, не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД

ул. Велчо Атанасов N 50

1505 София

Тел.: 02 944 30 06

Факс: 02 943 53 30

e-mail: wassilev@abv.bg

web: www.klebex.eu

